

## מאפייני המוצר

WINCOLLA הוא מלט נצמד דו-רכיבי על בסיס שרפים אפוקסיים, ללא סולבנטים, עם מילוי מיוחד תיקסוטרופי המאפשר יישום קל במשטחים אנכיים, אופקיים ובתקרה. פותח במעבדות המחקר והפיתוח של WINKLER.

## תחומי יישום

WINCOLLA בעל חוזק מכני ויכולות הדבקה גבוהות. נצמד מבנית לחומרים כגון בטון, מלט, אבן טבעית, מתכת, עץ, פלדה, צמנט, לבנים ועוד. WINCOLLA מתאים לפילוס משטחים ולדיוס בטון פגוע.

ניתן להשתמש ב-WINCOLLA כתפר בנייה בין בטון ישן וחדש. הוא מאפשר הצמדות למשטחים חלקים מאוד וניתן ליישום בטכניקת Beton Plaqué. ניתן להשתמש ב-WINCOLLA הן כחומר איטום והן כחומר הדבקה.

## הכנת פני השטח

המשטחים צריכים להיות יבשים ונקיים מאבק, חלקים מתפוררים, חומרים זרים, חומרים נגד הצמדה. ליישומים על משטחי מתכת, יש לסלק שאריות חלודה, גריז ושמן באופן מכני (סילון חול או מברשת תיל).

## אזהרות

אין צורך בתוספים.  
אין להשתמש אם המיכל פגום.  
אין להוסיף מים או סולבנטים.

## אמצעי זהירות

אין ליישם WINCOLLA בטמפרטורות מתחת ל- $+5^{\circ}\text{C}$ .  
יש למנוע חשיפת הרכיבים המעורבבים למקור חום ישיר.  
על מנת למנוע שינויים במוצר, אין לערבב מנות חלקיות.  
יש ליישם את המוצר בטמפרטורות בין  $+5^{\circ}\text{C}$  עד  $+30^{\circ}\text{C}$ .

## יישום

יש לשפוך את רכיב ב' לתוך רכיב א' ולערבב היטב עד לקבלת גוון אחיד. כאשר מערבבים מכנית, יש לערבב במהירות נמוכה (עד 600 סל"ד), ולהמתין עשר דקות לפני היישום. לעבודות הדבקה, יש ליישם את המוצר וללחוץ על האלמנטים יחד למשך 18 שעות לפחות.

## יישום WINCOLLA עבור יציקה:

פני השטח צריכים להיות נקיים, ללא אבק, שמן, או לחות טבעית. יש ליישם את המוצר עם מברשת, רולר או כף מריחה, וליישם את המלט/ בטון לאחר 15 דקות לפחות ולא יותר משעתיים ( $20^{\circ}\text{C}$ ) מהיישום.

### **צריכה**

1.6 ק"ג למ"ר למ"מ עובי שכבה.  
עבור יציקה: 0.5 – 0.6 ק"ג למ"ר.

### **אריזה**

רכיב א' - 1.5 ק"ג.  
רכיב ב' - 1.5 ק"ג.  
(ארגז של 6 יחידות רכיב א' + 6 יחידות רכיב ב').

רכיב א' - 5 ק"ג.  
רכיב ב' - 5 ק"ג.

### **אחסון**

חיי המדף של המוצר - 24 חודשים כאשר הוא מאוחסן באריזה המקורית לפני פתיחתה. יש לאחסן בטמפרטורות בין  $+5^{\circ}\text{C}$  עד  $+35^{\circ}\text{C}$ .

## **הוראות בטיחות**

### **אמצעי זהירות**

למידע על בטיחות, יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר הערוך בהתאם לתקנות התקפות וכולל נתונים לגבי רעילות, נתונים פיזיקליים ונתונים אחרים על המוצר.

### **איכות הסביבה**

אין להשליך את המוצר ו/או את המכלים הריקים לסביבה. יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר לקבלת מידע נוסף על סילוק המוצר.

## נתונים טכניים (ערכים ממוצעים) נתוני המוצר

מראה:	משחה
צבע רכיב א':	אפור בהיר
צבע רכיב ב':	אפור כהה
צבע א' + ב':	אפור
יחס ערבוב:	1:1
צפיפות ב- 20°C (גרם לסמ"ק):	1.55-1.6
תכולת חומר יבש (%):	100
צמיגות Brookfield (תערובת B+A):	40,000
זמן ייבוש ראשוני ב- 20°C:	4:30 שעות
זמן ייבוש סופי ב- 20°C:	5:00 שעות
זמן עבודה:	
+10°C	3:30 שעות
+20°C	2:30 שעות
+30°C	1:15 שעות
התקשות מלאה:	7 ימים
טמפרטורות תפעוליות:	בין -30°C עד +100°C.

## המוצר נועד לשימוש מקצועי

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון ומדויק למיטב ידיעתנו. עם זאת, ההמלצות והעצות ניתנות כאן ללא התחייבות מכיוון שתנאי השימוש, אזור העבודה והיישום של המוצר בהתאם להוראות שניתנו כאן והצלחת היישום אינם תחת שליטתנו והם תלויים במספר גורמים. אין אנו אחראים על שימוש לא נאות במוצר והמלצות היישום כאן הן בגדר הנחיות כלליות בלבד. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. WINKLER שומרת את הזכות לשנות ולעדכן את גיליונות הנתונים ללא הודעה מראש. על הלקוחות לוודא שהם מחזיקים בגרסה העדכנית ביותר.