

תיאור

סרט הדבקה על בסיס מסטיק בוטילי וציפוי בד לא ארוג המאפשר גמישות ועיוות המוצר. הצד הדביק מוגן על ידי פילם מתקלף.

תחומי יישום

BC SEAL BAND אידיאלי לאיטום תפרי רצפה-קיר על תשתיות צמנט, לבנים, אזבסט צמנט, מתכת או רצפות אריחים לפני יישום מוצרי איטום נוזליים או צמנט ממגוון המוצרים של WINKLER. הציפוי הלא-ארוג מתאים עצמו לצורת התשתית, ניתן להתאימו בקלות לפינות, ניקוזים, צנרת וכדומה, ניתן להשתמש בו בשילוב עם BC SEAL PAD.

הכנת פני השטח

פני השטח חייבים להיות נקיים, יבשים וללא אבק, שמן, חומרים זרים או חומרים מונעי הדבקה. מומלץ ליישם WINFIX CONCRETE לשיפור ההדבקה על תשתיות אבקתיות, לפני יישום BC SEAL BAND.

אזהרות

אין להוסיף כל תוסף.
אין להשתמש במוצר אם האריזה פגומה.
אין לחשוף לקרני UV.

יישום

יש לקלף את הפילם המגן, להניח את הסרט על התשתית תוך מניעת יצירת בועות אוויר בין הבוטיל והתשתית. עבור תפרים יש לבצע חפיפה של 5 ס"מ לפחות. לאיטום תשתיות העשויות לעבור התפשטות משמעותית, מומלץ להשתמש בשיטת היישום של BC SEAL BAND, המתאימה לעמידה במתחים אלה. לדוגמה, במקרה של חפיפה בן יריעות גליות, יש ליישם את שתי קצוות הסרט על חלקי היריעה המיועדים לחיבור, להשאיר את החלק המרכזי חופשי, וכך לצור מעין צורת "אומגה". יש ליישם בטמפרטורות בין $+5^{\circ}\text{C}$ עד $+40^{\circ}\text{C}$.

עצות

לפני היישום מומלץ לשקם פגמים במשטח, להדביק אריחים שהתרופפו ולבדוק אם קיימת לחות סמויה כדי למנוע יצירת לחץ אדים.
אין להשתמש לפני מזג אוויר גשום או על משטחים רטובים.
יש לכסות את המוצר למשך 24 שעות לאחר היישום.

אריזה

1 גליל לקופסא – 80 מ"מ X 10 מ'

צבע:

בד לא-ארוג: לבן
בוטיל: אפור

אחסון

המוצר ישמר יציב למשך 12 חודשים מתאריך הייצור כאשר הוא מאוחסן באריזה נאותה שלא נפתחה. יש לאחסן באזור מאוורר המוגן מלחות בטמפרטורות בין $+5^{\circ}\text{C}$ עד $+35^{\circ}\text{C}$.

הוראות בטיחות

אמצעי זהירות

למידע על בטיחות, יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר, הערוך בהתאם לתקנות התקפות וכולל נתונים לגבי רעילות, נתונים פיזיקליים ונתונים אחרים על המוצר.

איכות הסביבה

אין להשליך את המוצר ו/או את המכלים הריקים לסביבה. יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר לקבלת מידע נוסף על סילוק המוצר.

מאפיינים טכניים

תכונה	תקן	תוצאות
סוג הפילם	-	100% פוליפרופילן
סוג התרכובת	-	גומי בוטילי
מסה למ"ר	D 45 1012	50 גרם למ"ר
דוחה מים	-	כן
תכולת מוצקים משקלית	-	100%
עמידות לנזילות, בוטיל	ISO 7390 5°C ב-	< 3 mm
	ISO 7390 70°C ב-	< 3 mm
תגובה ב -30°C	D421313	אינו מתנתק
עמידות עיבור (שיטת לוח חם מנוקב)	D455256	אין עיבור
התקלפות ב- 90°C על פלדה	MEL 052	> 4 N/cm
גשוש הדבקות (Probe Tack)	ASTM D 2979	7.5 N
איטום	EN 1928	עובר
כיפוף בטמפרטורה נמוכה	EN 495-5	≤ - 40°C
מעבר אדים	EN 1931	μ 26176 ± 30%
עמידות לפגיעה	EN 12691	Met. B ≥ 100 mm
עמידות לשבירה	EN 12310	אורכי ≥ 130 N
		רוחבי ≥ 125 N
חוזק מתיחה בשבירה	EN 12311	אורכי ≥ 145 N/50 mm ≥100%
		רוחבי ≥ 105 N/50 mm ≥100%
טמפרטורת יישום	-	+ 5°C < T < +40°C
עמיד לשבירה	-	- 30°C < T < +80°C

מוצר לשימוש מקצועי

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון ומדויק למיטב ידיעתנו. עם זאת, ההמלצות והעצות ניתנות כאן ללא התחייבות מכיוון שתנאי השימוש, אזור העבודה והיישום של המוצר בהתאם להוראות שניתנו כאן והצלחת היישום אינם תחת שליטתנו והם תלויים במספר גורמים. אין אנו אחראים על שימוש לא נאות במוצר והמלצות היישום כאן הן בגדר הנחיות כלליות בלבד. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. WINKLER שומרת את הזכות לשנות ולעדכן את גיליונות הנתונים ללא הודעה מראש. על הלקוחות לוודא שהם מחזיקים בגרסה העדכנית ביותר.