

תיאור המוצר

פד מרובע נדבק על בסיס מסטיק בוטילי עם ציפוי בד לא ארוג, המאפשר שינוי צורת המוצר. הצד הדביק מוגן בציפוי מתקלף.

תכונות

BC SEAL PAD מתאים לאיטום מסביב להתקנים החודרים דרך הגג כגון: צנרת אוורור, נקזים, מחברי צנרת וחלקים בולטים באופן כללי. השכבה הלא ארוגה מתאימה את עצמה לצורת המשטח וניתנת לכיסוי על ידי דבק אריחים, נוזל או מוצרים לאיטום מלט או כל כיסוי אחר.

הכנת פני השטח

פני השטח חייבים להיות נקיים, יבשים וללא אבק, שמן, חומרים זרים או חומרים מונעי הדבקה. מומלץ ליישם WINFIX CONCRETE לשיפור ההדבקה על תשתיות אבקתיות, לפני יישום BC SEAL PAD.

עצות

אין להוסיף כל תוסף. אין להשתמש במוצר אם האריזה פגומה. אין להשאיר את האריזה חשופה לקרני UV.

יישום

יש להסיר את ציפוי המגן, להניח את הפד על המשטח תוך מניעת יצירת בועות אויר בין הבוטיל והתשתית. עבור תפרים, יש להניח את המוצר בחפיפה של 5 ס"מ לפחות. יש ליישם בטמפרטורה בין $+5^{\circ}\text{C}$ עד $+40^{\circ}\text{C}$.

אזהרה

לפני יישום המוצר, מומלץ לתקן כל חוסר אחידות על פני המשטח, להדביק אריחים משוחררים ולבדוק אם קיימת לחות סמויה על מנת למנוע יצירת לחץ אדים. אין ליישם לפני מזג אוויר גשום או על משטחים רטובים. יש לכסות את המוצר למשך 24 שעות לאחר היישום.

אריזה

אורך ורוחב סטנדרטיים: 320 מ"מ.

צבע:

השכבה הלא-ארוגה: לבן
שכבת הבוטיל: אפור

אחסון

המוצר נשמר יציב למשך 12 חודשים מתאריך הייצור כאשר הוא מאוחסן ארוז ולא פתוח. יש לאחסן בחדר מאוורר המוגן מלחות בטמפרטורות בין $+5^{\circ}\text{C}$ עד $+35^{\circ}\text{C}$.

הוראות בטיחות

אמצעי זהירות

למידע על בטיחות, יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר הערוך בהתאם לתקנות התקפות וכולל נתונים לגבי רעילות, נתונים פיזיקליים ונתונים אחרים על המוצר.

איכות הסביבה

אין להשליך את המוצר ו/או את המכלים הריקים לסביבה. יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר לקבלת מידע נוסף על סילוק המוצר.

נתונים טכניים

תכונה	תקנים	תוצאות
סוג הפילם	-	100% פוליפרופילן
סוג התרכובת	-	גומי בוטילי
מסה למ"ר	D 45 1012	50 גרם למ"ר
דוחה מים	-	כן
תכולת מוצקים משקלית	-	100%
עמידות לנזילות בוטיל ב- 5°C	ISO 7390	< 3 mm
עמידות לנזילות בוטיל ב-70°C	ISO 7390	< 3 mm
תגובה ב -30°C	D421313	אינו מתנתק
עמידות עיבור (שיטת לוח חם מנוקב)	D455256	אין עיבור
התקלפות ב- 90°C על פלדה	MEL 052	> 4 N/cm
גשוש הדבקות (Probe Tack)	ASTM D 2979	7.5 ניוטון
איטום	EN 1928	עובר
כיפוף בטמפרטורה נמוכה	EN 495-5	≤ - 40°C
מעבר אדים	EN 1931	μ 26176 ± 30%
עמידות לפגיעה	EN 12691	Met. B ≥ 100 mm
עמידות לשבירה	EN 12310	אורכי ≤ 130 N
		רוחבי ≤ 125 N
חוזק מתיחה בשבירה	EN 12311	אורכי ≤ 145 N ל 50 מ"מ ≤ 100%
		רוחבי ≤ 105 N ל 50 מ"מ ≤ 100%
טמפרטורת יישום	-	+ 5°C < T < +40°C
עמיד לשבירה	-	- 30°C < T < +80°C

המוצר לשימוש אנשי מקצוע

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון ומדויק למיטב ידיעתנו. עם זאת, ההמלצות והעצות ניתנות כאן ללא התחייבות מכיוון שתנאי השימוש, אזור העבודה והיישום של המוצר בהתאם להוראות שניתנו כאן והצלחת היישום אינם תחת שליטתנו והם תלויים במספר גורמים. אין אנו אחראים על שימוש לא נאות במוצר והמלצות היישום כאן הן בגדר הנחיות כלליות בלבד. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. WINKLER שומרת את הזכות לשנות ולעדכן את גיליונות הנתונים ללא הודעה מראש. על הלקוחות לוודא שהם מחזיקים בגרסה העדכנית ביותר.