

## תיאור המוצר

חיזוק מיוחד מפוליפרופילן לא ארוג 90 גרם למ"ר, שתוכנן במיוחד עבור חומרי האיטום הנוזליים ליישום במריחה **ONE** ו- **ONE FLOORING**. קל ליישום ומאפשר קבלת שכבת גימור נעימה לאחר שהאיטום מתייבש.

למוצר יש תכונות נוספות:

- אינו אלרגני
- עמיד לריקבון
- עמיד לזיהום אוויר
- קל להתאמה על כל סוג של משטח

## תחומי יישום

**ONE MAT** הוא חיזוק אידיאלי עבור חומרי איטום נוזליים ליישום במריחה. הודות לגמישותו הוא מבטיח התאמה מעולה למשטחים המטופלים, ובזכות החדירות המצוינת שלו הוא משתלב היטב עם חומרי האיטום הנוזליים. רב-הגוניות שלו ועוביו הדק הופכים את **ONE MAT** לכלי יעיל אפילו ביישום על רצפות קיימות בעלות הפרשי גבהים, במיוחד ליד סף הדלת, נקשר מצוין.

## יישום

ליישום, פנה תמיד לגיליון הנתונים הטכניים של חומר האיטום הנוזלי שנבחר לאיטום.

## הוראות בטיחות

### אמצעי זהירות

למידע על בטיחות, יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר הערוך בהתאם לתקנות התקפות וכולל נתונים לגבי רעילות, נתונים פיזיקליים ונתונים אחרים על המוצר.

### איכות הסביבה

אין להשליך את המוצר ו/או את המכלים הריקים לסביבה. יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר לקבלת מידע נוסף על סילוק המוצר.

## ONE MAT נתונים טכניים

תכונה	תקן	תוצאה
משקל	ISO 9073-1	90 גרם למ"ר
עובי	ISO 9073-1	0.35 מ"מ
עומס שבירה אורכי רחבי	ASTM D 2370	$\geq 9 \text{ N/mm}^2$ $\geq 6 \text{ N/mm}^2$
התארכות בשבירה אורכי רחבי	ASTM D 2370	$\geq 60\%$ $\geq 75\%$

## ONE MAT נתוני אספקה

80 ס"מ		גובה
50 מ'		אורך
40 מ"ר		התפתחות

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון ומדויק למיטב ידיעתנו. עם זאת, ההמלצות והעצות ניתנות כאן ללא התחייבות מכיוון שתנאי השימוש אינם תחת שליטתנו. אין אנו אחראים על שימוש לא נאות במוצר והמלצות היישום כאן הן בגדר הנחיות כלליות בלבד. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. WINKLER שומרת את הזכות לשנות את המוצרים ואת תוכן מסמך זה ללא הודעה מראש. על הלקוחות לוודא שהם מחזיקים בגרסה העדכנית ביותר