

עומד בתקן האירופאי UNI EN 998-1
<b>R</b>
מלט לשיקום

## תיאור המוצר

טיח מנדף לחות, נושם, על בסיס חומרים מקשרים הידראוליים עם תוספים וחומרי מילוי מיוחדים המאפשרים נקבוביות, תוך שמירה על נשימות טובה. פותח במעבדות המחקר והפיתוח של WINKLER.

## תחומי יישום

משמש לשיקום משטחים פגועים עקב רטיבות עולה וכן כחומר פילוס עם יישומים של WF03- WINTOSAN או סוגי מלט אחרים על בסיס צמנט או סיד.

## הכנת פני השטח

יש לנקות את המשטח ביסודיות לסילוק גריז, מלחים, שמנים, חלקים מתפוררים וחומרים מונעי הדבקה.

## אזהרה

אין להוסיף מלט או תוספים.  
אין להשתמש במקרה שהשק פגום.  
אין להוסיף מים לאחר שהתערובת מתחילה להתקשות.  
אין ליישם על אספלט או על משטחים שטופלו עם ביטומן.

## יישום

יש לערבב היטב עם 5.80 ליטר מים (מקסימום 6.20 ליטר מים) עבור שק מוצר, עד לקבלת משחה הומוגנית. ניתן ליישם את המוצר בעזרת כף טיחים או אקדח ריסוס וגימור עם כף מריחה מעץ.

## המלצות

יש ליישם בטמפרטורות  $+5^{\circ}\text{C}$  עד  $+35^{\circ}\text{C}$ . במהלך 24 השעות הראשונות יש להגן מפני קרינת שמש ורוח. במידת הצורך, יש לדאוג להרטבת המשטח גם לאחר היישום. יש לאחסן את המוצר לפני השימוש, הרחק מקרה ובסביבה המוגנת מפני לחות. יש לערבב עם מים קרים. יש לנקות מלט טרי מהכלים עם מים זורמים. לאחר ההתקשות, ניתן לנקות רק באופן מכני.

## צריכה

1.1 ק"ג למ"ר למ"מ עובי שכבה.

**אריזה**  
שקים של 25 ק"ג.

**אחסון**  
המוצר נשמר יציב למשך 12 חודשים כאשר הוא מאוחסן באריזתו המקורית והשלמה. יש לאחסן בטמפרטורות  $+5^{\circ}\text{C}$  עד  $+35^{\circ}\text{C}$ .

### הוראות בטיחות

**אמצעי זהירות**  
למידע על בטיחות, יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר הערוך בהתאם לתקנות התקפות וכולל נתונים לגבי רעילות, נתונים פיזיקליים ונתונים אחרים על המוצר.

**איכות הסביבה**  
אין להשליך את המוצר ו/או את המכלים הריקים לסביבה. יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר לקבלת מידע נוסף על סילוק המוצר.

### נתונים טכניים (ערכים ממוצעים)

"Guaranteed performance ) ENV 998-1 תואם לדרישות שהוגדרו ב- WF05 RASOSAN mortar with high porosity and reduced capillary action, to restore damped masonry (walls" ולדרישות המינימום של מלט לשיקום דירוג (R).

0.5 מ"מ	קוטר מקסימלי של חלקיקי האגרנט:
אבקה	מראה:
אפור בהיר	צבע:
מינימום 5.80 ליטר, מקסימום 6.20 ליטר	מים לערבוב לשק 25 ק"ג:
1,150	משקל מרחבי של מלט רטוב EN 1015/6 (ק"ג למ"ק):
>20	נקבוביות מלט רטוב (EN 1015-7) %

### ביצועי המוצר על פי UNI EN 998-1

(Class CS II) 9	חוזק לחיצה (N/mm <sup>2</sup> ) (EN 1015-11)
(Break Type: B) ≥ 0.40	כושר הדבקה (N/mm <sup>2</sup> ) (EN 1015-12)
≥ 3.1 (חדירת מים פחות מ- 5 מ"מ)	ספיגת מים על ידי קפילריות (EN 1015-18) ק"ג למ"ק
≤ 15	חדירות אדי מים μ (EN 1015-19)
0.70 W/m·k	מוליכות תרמית λ (EN 1745)
A 1	תגובת אש (EN 13501-1):

### פליטת תרכובות אורגניות נדיפות

ריכוז מקסימלי מותר (μ למ"ק)	פרמטר
≤ 750	TVOC לאחר 3 ימים
≤ 60	TVOC לאחר 28 ימים

בוצעה בדיקה על ידי EUROFINS Institute על פי EN 16516, ISO 16000-3-6-9-11 ו- ASTM D5116-10, דוח בדיקה מס' 392-2018-00081401\_G\_EN

### המוצר לשימוש אנשי מקצוע בלבד

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון ומדויק למיטב ידיעתנו. עם זאת, ההמלצות והעצות ניתנות כאן ללא התחייבות מכיוון שתנאי השימוש אינם תחת שליטתנו. אין אנו אחראים על שימוש לא נאות במוצר והמלצות היישום כאן הן בגדר הנחיות כלליות בלבד. במקרה של ספק, יש לערוך בדיקות ראשוניות. WINKLER שומרת את הזכות לשנות את המוצרים ואת תוכן מסמך זה ללא הודעה מראש. על הלקוחות לוודא שהם מחזיקים בגרסה העדכנית ביותר